





HLZ-PLAN 25/33 VZ

Der **HLZ-Plan 25/33 VZ** eignet sich besonders für 25 cm dicke, tragende Innenwände.



Ziegeldaten:

Artikelnummer:	1025
Wanddicke:	25 cm
Format D/L/H:	25/33/24,9 cm
Ziegel/Palette:	48 Stk.
Ziegelbedarf:	12 Stk./m ²
Ziegelbedarf:	48 Stk./m ³

Statik:

Ziegelfestigkeitsklasse (\bar{f}_b):	17,5 N/mm ²
Korrekturfaktor (δ):	1,15
Steindruckfestigkeit (f_b):	20,12 N/mm ²
Bemessungsgruppe:	3

Wärmeschutz:

U-Wert unverputzt:	0,87 W/m ² K
Lambda (λ) unverputzt:	0,258 W/mK
R-Wert unverputzt:	0,97 m ² K/W

Alle angegebenen Werte sind nur bei Verwendung des von uns empfohlenen und mitgelieferten EDER Dünnbettmörtels gültig.

Systemziegel und Ausschreibungstext siehe Rückseite

Hinweis:

EDER Ziegel unterliegen einer laufenden Eigen- und Fremdüberwachung und entsprechen der ÖNORM EN 771-1.

Änderungen sind dem technischen Fortschritt vorbehalten. Verarbeitungshinweise beruhen auf unserem derzeitigen Wissensstand und sind als unverbindliche Empfehlung gedacht.

Vers. 11/09

HLZ-PLAN 25/33 VZ

Systemziegel/Ausschreibungstext

Systemziegel sorgen für ein normgerechtes Mauerwerk ohne aufwendige Schneidearbeiten.

Anfänger 25 einseitig VZ:

Artikelnummer:	1022
Wanddicke:	25 cm
Format D/L/H:	25/17,5/24,9 cm
Ziegel/Palette:	96 Stk.

Ausschreibungstext für HLZ-PLAN 25/33 VZ:

Normgerechtes Mauerwerk 25 cm dick,
mit EDER Planziegelmörtel vermauert.

Vermauerungsvariante: Dünnbettmörtel

Ziegelformat: 25 / 33 / 24,9 cm, VZ

Ziegelfestigkeitsklasse: 17,5 N/mm²

U = 0,87 W/m²K unverputzt

R = 0,97 m²K/W

zB: HLZ-Plan 25/33 VZ oder Gleichwertiges

Wichtiger Hinweis für die Verarbeitung:

Verarbeitung lt. Verarbeitungshinweis Firma Eder.
Dieses Produkt darf nicht in exponierter Lage verwendet werden
und ist vor eindringendem Wasser zu schützen.

